

Informace o produktu

Norma	EN 14041				
Třída zátěže	EN ISO 10874		33 - 42	třída	
Celková tloušťka	EN ISO 24346		2,70	mm	
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340		0,50	mm	
Celková hmotnost	EN ISO 23997		2,00	kg/m ²	
Standartní šířka	EN ISO 24341		2; 3 a 4	m	
Standartní délka	EN ISO 24341		30	m	
Povrchová úprava	-	-	Pureclean		

Technické informace

Zvuková izolace	EN ISO 717-2		14	dB	
Protiskluznost	EN 13893		---	DS	
Kluznost za mokra: olejová rampa	DIN 51130		R10		
Třída reakce na oheň	EN 13501-1		Cfl-S1	třída	
Podlahové topení	EN 12524		vhodné		
Tepelná vodivost	EN ISO 10456		0,25	W/mK	
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987		odolné		
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999		≤ 0.40	%	
Barevná stálost	EN 20 105 - B02		≥ 6	stupeň	
Otěruvzdornost	-		T	skupina	
Vznik el. náboje	EN 1815		< 2	kV	

Při pokládce více kusů UNI dekorů vedle sebe je nutno jednotlivé pásy pokládat tzv. protisměrnou pokládkou, tzn. otáčet pásy o 180°. V případě nedodržení protisměrné pokládky dochází vždy k rozdílnému odstínovému efektu mezi jednotlivými pásy. UNI dekory jsou vždy označeny konkrétním piktogramem protisměrné pokládky, zobrazujícím šipky v protisměru . V případě pokládky krácených 2 m a 3 m širí rolí nelze garantovat zcela shodnou odstínovost při pokládce více kusů vedle sebe i při dodržení protisměrné pokládky.

POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2,70
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.50
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	2000
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200; 300; 400
Délka role	EN ISO 24341	ml	~30
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33 - 42
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	14
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	C _{fl} -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra: olejová rampa	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	-	skupina	T
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (průměrně naměřená hodnota)		mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	třída	ok
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m³	< 100
Certifikace	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	

Při pokládce více kusů UNI dekorů vedle sebe je nutno jednotlivé pásy pokládat tzv. protisměrnou pokládkou, tzn. otáčet pásy o 180°. V případě nedodržení protisměrné pokládky dochází vždy k rozdílnému odstínovému efektu mezi jednotlivými pásy. UNI dekory jsou vždy označeny konkrétním piktogramem protisměrné pokládky, zobrazujícím šipky v protisměru . V případě pokládky krácených 2 m a 3 m širí rolí nelze garantovat zcela shodnou odstínovost při pokládce více kusů vedle sebe i při dodržení protisměrné pokládky.